

文章编号 :1007 - 649X(2000)04 - 0042 - 03

填充 PVC 热塑性弹性体的制备与研究

丁雪佳¹,余鼎声¹,牛燕²,杨扬³,申长雨³

(1.北京化工大学材料工程学院 北京 100029;2.郑州农药厂,河南 郑州 450003;3.郑州工业大学橡塑模具国家工程研究中心,河南 郑州 450002)

摘要:选用钙镁粉、碳酸钙、陶土3种填充剂制备填充聚氯乙烯热塑性弹性体(TPE),分别考察了不同填充剂及用量、偶联剂、增塑剂、加工温度对PVC热塑性弹性体性能的影响。结果表明3种填充剂均使TPE的力学性能下降,经偶联剂处理的填充剂填充效果好,选择合适的增塑剂,于165℃时共混,可制得性能较好的PVC热塑性弹性体。

关键词:聚氯乙烯;填充剂;偶联剂;增塑剂;热塑性弹性体

中图分类号:TQ 320.64 文献标识码:A

0 引言

聚氯乙烯是乙烯基聚合物中最重要的一种,也是最早工业化的塑料品种之一。聚氯乙烯耐腐蚀,自熄阻燃,强度较高,其缺点是热稳定性差,软制品对应变敏感,变形后不能完全复原,且在低温下变硬^[1]。

改性软质聚氯乙烯热塑性弹性体70年代后期在国外首先出现,由于耐油、耐热、永久变形等性能较聚氯乙烯有极大改进,所以可代替部分橡胶,已广泛用于建材、家用电器等领域。

软质聚氯乙烯热塑性弹性体改性剂的品种很多,其中氯化聚乙烯(CPE)是主要品种之一,由于CPE的分子结构中不含双键,耐侯性能好,它与PVC共混,再加上适当的稳定剂和其它助剂,以及适宜的加工条件,就能有效提高PVC的抗冲击性、加工性能、耐侯性^[2]。人们对采用CPE改性PVC制备软质PVC热塑性弹性体已经做了大量的研究工作,本文以此为基础,以PVC/CPE(100/35)为基体材料,探讨了填充剂、偶联剂、增塑剂、工艺温度对PVC热塑性弹性体性能的影响。

1 实验部分

1.1 主要原材料

PVC SG - 4,北京化工二厂;CPE(含氯量

40%);保定第四化工厂;钛酸脂 NDZ - 101,NDZ - 201,NDZ - 311,曙光化工厂。

1.2 基本配方

PVC 100份,CPE 35份,增塑剂 90份,填充剂 50份。

考察增塑剂对力学性能的影响时,除填塑剂变化品种外,其他均用DOP。

1.3 实验仪器及设备

GH - 10 高速搅拌器;SK - 160B 双辊筒炼塑机;XLL - 250 强力试验机。

1.4 实验方法

填充剂表面处理:采用 GH - 10 型高速搅拌机搅拌 12 min,试样的制备:PVC 母料与其它助剂在双辊塑炼机上混炼,辊温 165 ℃,辊距 2 mm 出片。

1.5 力学性能测试

按 GB 528 - 82 标准测定拉伸性能;按 GB 2411 - 80 标准测定硬度;按 GB 7759 - 77 标准测定永久压缩变形。

2 结果与讨论

2.1 不同填充剂对力学性能的影响

填充剂也称填料,主要作用是降低制品成本,但制品的力学性能将受到影响。本文采用了对增塑剂吸收量较大的PVC的常用填料轻质碳酸钙、

收稿日期 2000-09-10;修订日期 2000-10-07

基金项目 河南省科技攻关项目(991140316)

作者简介:丁雪佳(1968-)男,河南省临颖县人,郑州工业大学讲师,北京化工大学博士研究生,主要从事材料共混万方数据方面的研究。

煅烧陶土和钙镁粉,制备PVC热塑性弹性体。从表1的测试结果可知,无论选用何种填充剂,填充后的PVC热塑性弹性体力学性能相近,并且均比未加填充剂的共混物的力学性能差,所以这3种填充剂属于非补强性填料。从实验结果看,填充碳

酸钙和陶土的共混物,拉伸强度和扯断伸长率比填充钙镁粉的稍高,考虑到这两种填料量大、易得、价廉,所以下面的实验选用碳酸钙和陶土做填充剂。

表1 不同填充剂对TPE性能的影响

填充剂	硬度/邵氏A	100%定伸应力/MPa	拉伸强度/MPa	扯断伸长率/%	永久变形/%
-	65	3.5	12.1	465	37
碳酸钙	77	3.7	9.2	360	25
钙镁粉	75	3.4	8.9	330	15
陶土	78	3.6	9.1	340	19

2.2 填充剂的用量对力学性能的影响

能的影响。

表2 为填充剂(以碳酸钙为例)用量对TPE性

表2 填充剂用量对TPE性能的影响

用量/份	硬度/邵氏A	100%定伸应力/MPa	拉伸强度/MPa	扯断伸长率/%	永久变形/%
0	65	3.5	12.1	465	37
30	73	4.0	10.0	410	35
50	77	3.7	9.2	360	25
70	79	3.6	8.8	351	21

从表2可以发现,随着填充剂用量的增加,硬度增大,定伸应力、拉伸强度、扯断伸长率及永久变形明显下降,并且当填充剂用量在50份后下降速度减慢。由以上性能变化可以得出结论:填充剂用量在50份是合适的,此时材料力学性能趋于恒定,以下实验均采用此用量。

2.3 偶联剂对力学性能的影响

偶联剂能促进聚合物与填充剂之间的结合,从而提高材料的强度,并可提高填充剂的填充效果。本文选用3种广泛使用的钛酸酯类偶联剂对填料(以碳酸钙为例)进行表面处理,使填料表面具有一定活性,从而提高制品的机械强度。

表3 偶联剂对TPE性能的影响

偶联剂	硬度/邵氏A	100%定伸应力/MPa	拉伸强度/MPa	扯断伸长率/%	永久变形/%
-	77	3.7	9.2	360	25
NDZ-101	77	3.3	9.4	395	32
NDZ-201	76	3.8	9.8	385	365
NDZ-311	79	4.3	10.4	37	42

实验结果表明,经偶联剂NDZ-311处理的填充剂补强效果明显,以下均采用NDZ-311作偶联剂。

弹性体的硬度、拉伸强度、永久变形、老化失重率下降,扯断伸长率提高。

2.4 增塑剂对TPE力学性能的影响

表4 增塑剂对TPE性能的影响

项目	DBP	DOP	DIDP
硬度/邵氏A	80	79	77
100%定伸应力/MPa	4.9	4.3	3.8
拉伸强度/MPa	11.2	10.4	9.3
扯断伸长率/%	332	365	381
永久变形/%	45	42	38
失重率($70^{\circ}\text{C} \times 72\text{ h}$)/%	10.51	1.01	0.32

为了使PVC热塑性弹性体保持较小的永久变形和较高的强度,本文选用DOP做增塑剂。

为了使PVC热塑性弹性体保持较小的永久变形和较高的强度,本文选用DOP做增塑剂。

2.5 加工温度对力学性能的影响

表5 为加工温度对TPE力学性能的影响。

表 5 共混温度对 TPE 性能的影响

温度/℃	硬度/邵氏 A	100% 定伸应力/MPa	拉伸强度/MPa	扯断伸长率/%	永久变形/%
155	80	3.1	8.5	318	32
160	79	3.9	9.9	330	39
165	79	4.3	10.4	365	42
170	79	4.1	10.1	355	40

说明 配方为 PVC 100 份 ,CPE 35 份 ,DOP 90 份 ,CaCO₃ 50 份 .

由表 5 可以看出 ,随着共混温度的提高 ,定伸应力、拉伸强度、扯断伸长率开始时提高很快 ,165 ℃时趋于稳定 ,高于 165 ℃后 ,力学性能下降 ,因此证明 TPE 的性能与加工温度有关 ,所以加工温度宜为 165 ℃ ,此时所得 TPE 力学性能最佳 .这是因为温度过低 ,PVC 塑化较差 ,温度过高 ,会出现 PVC 降解 ;只有在 165 ℃时 ,PVC 才得以完全塑化 ,所得 TPE 性能较好 .

3 结论

(1) 加入经偶联剂处理的填充剂碳酸钙或陶土 ,可制得力学性能较好的 PVC 热塑性弹性体 .

(2) TPE 的力学性能受填充剂品种及用量、

偶联剂、增塑剂、共混温度的影响 ,在制备力学性能优良的 TPE 时 ,必须综合考虑这些因素 .

(3) 通过大量实验对 PVC 热塑性弹性体力学性能影响因素进行分析 ,发现选用 NDZ - 311 作偶联剂 ,DOP 作增塑剂 ,碳酸钙或陶土作填料 ,共混温度为 165 ℃ ,可制得综合性能较好的 PVC/CPE(100/35)TPE.

参考文献 :

- [1] 朱玉俊 . 弹性体力学改性 [M]. 北京 : 北京科学技术出版社 ,1992.
- [2] 张留成 . 高分子材料导论 [M]. 北京 : 化学工业出版社 ,1993.

The Studies on Properties and Prepares of the Filled PVC TPE

DING Xue - jia¹ , YU Ding - sheng¹ , NIU Yan² , YANG Yang³ , SHEN Chang - yu³

(1. College of Material Engineering ,Beijing University of Chemical Technology ,Beijing 100029 ,China ; 2. Zhengzhou pesticide Plant ,Zhengzhou 450003 ,China ; 3. NERC of Plastic and Rubber Mold & Die Zhengzhou University of Technology ,Zhengzhou 450002 ,China)

Abstract In this paper , using fillers , thermoplastic elastomer (TPE) is prepared from PVC. The effects of the types of fillers , active agents , plasticizers and mixing temperature on the mechanical properties of TPE have been systematically researched in this paper. The optimal formulation of PVC TPE and its optimal processing condition were studied , thus the TPE with excellent properties were obtained .

Key words PVC ; filler ; active agent ; plasticizer ; thermoplastic elastomer